

Q8 van Gogh EP 32

Beskrivning

Turbinolja

Användningsområde

- Q8 van Gogh EP är turbinolja för både gas- och ångturbiner. Speciellt lämpade för CHP-turbiner. Hög slitagehämmande (AW) och lastbärande (EP) förmåga gör produkten lämplig i turbiner med hopbyggd växellåda. Utvecklad för användning i turbiner från världens ledande turbintillverkare, t.ex. Siemens, Cooper Energy och Hitachi.

Specifikationer

- Officially approved by:
 - Siemens TLV 9013 04
 - Siemens TLV 9013 05
- Exceeds OEM and industry specifications:
 - DIN 51515-1 L-TDP
 - DIN 51515-2 L-TGP
 - ASTM D 4304, Type II (EP)
 - ISO 6743-5, ISO 8068
 - ISO L-TSE/L-TGE
 - JIS K 2213 Type 2
 - GE Energy GEK 28143
 - GE Thermodyn ISPSH901SDI
 - Siemens MAT812108
 - Solar Turbines / Turbomach ES 9-224 (Class I)
 - British Standard 489
 - Siemens Westinghouse M-Spec 55125Z3

Fördelar

- Minimal koksningrisk
- Högt naturligt viskositetsindex
- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Skyddar mot rost och korrosion
- Mycket god oxidationstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervall
- Lagersmörjning upp till ca 250°C
- Minimal skumning
- Lång livslängd



Egenskaper	Metod	Enhet	Typdata
Absolut Densitet, 15 °C	D 4052	kg/m ³	870
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	32.0
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	5.3
Viskositetsindex	D 2270	-	98
Flampunkt	D 92	°C	220
Pour Point	D 97	°C	-12
Färg	D 1500	-	L1.0
Rust Test, Proc. A and B, 24 h	D 665	-	pass
Total Acid Number	D 974	mg KOH/g	0.13
Air Release, 50 °C	DIN 51381	min	3
Rotary Bomb, Oxidation Test, 150 °C	D 2272	min	>800
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354/2	-	10

Siffrorna ovan är inte specifikationer utan är typdata erhållen inom tillverkningstoleranserna.

